



Cod. 775340030

ADERPRIMER

PRIMER ANCORANTE ANTICORROSIVO

Descrizione	Fondo ancorante ed anticorrosivo per lamiera zincata, leghe metalliche e supporti ferrosi e non.
Caratteristiche	Ottimo potere di adesione su supporti difficili come lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, metalli ferrosi e non, PVC. Elevato potere anticorrosivo, buona copertura e dilatazione.
Impieghi	Per interno ed esterno per lamiera zincata e supporti ferrosi e non. Sovrapplicabile con smalti sintetici a solvente ed all'acqua, o con una seconda mano ottenendo una finitura semilucida.
Composizione	A base di resine acriliche a solvente e specifici pigmenti anticorrosivi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.21 ± 0.03 kg/L a 20°C
Viscosità	4000 ± 500 cP a 20°C con Brookfield RVT (F3 V10).
Volume solido	43% ± 2%
Applicazione	A pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione in volume	5 - 10% a pennello e rullo, 10% a spruzzo con diluente 127 per sintetici.
Resa	10-12 m ² /L. in relazione alla rugosità del supporto
Essiccazione	Fuori polvere: 1 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R. Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.
Colore	Bianco.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.2. Su lamiera zincata nuova asportare eventuali tracce di unto o formazioni di sali tramite sgrassaggio e carteggiatura.3. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Non sovrapplicare con smalti bicomponenti ed alla nitro.6. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:	Fondo ancorante ed anticorrosivo per supporti difficili a base di resine acriliche a solvente e pigmenti anticorrosivi. Sovrapplicabile con smalti sintetici a solvente ed all'acqua, o con una seconda mano di prodotto. Peso specifico: 1.21 ± 0.03 kg/L. Resa : 10-12 m ² /L.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA