



Cod. 777241

**ATT4**

IDROPITTURA MURALE SUPERLAVABILE

<b>Descrizione</b>	Pittura superlavabile ad alte prestazioni.
<b>Caratteristiche</b>	Caratterizzata da straordinaria copertura ed elevata resa, presenta un eccellente punto di bianco e un aspetto gradevolmente morbido e vellutato. Si contraddistingue per l'ottima applicabilità e per la notevole scorrevolezza, unite a un'ottima resistenza e durata. Permette di valorizzare le superfici sulle quali è applicata.
<b>Impieghi</b>	Per interno ed esterno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Composizione</b>	A base resine acriliche in emulsione.	
<b>Peso specifico</b>	1.45 ± 0.03 kg/L a 20°C.	
<b>Viscosità</b>	20000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).	
<b>Volume solido</b>	40% ± 2%	
<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima > 5000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta	UNI EN ISO 7783-2
<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali.	UNI 10795
<b>Presa di sporco</b>	Bassa	UNI 10792
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.	
<b>Diluizione in volume</b>	Massimo 40% con acqua potabile in prima mano, massimo 30% in seconda mano. <i>Le tinte derivate da basi diverse dalla base 130, necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%.</i>	
<b>Resa</b>	12 – 15 m <sup>2</sup> /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
<b>Essiccazione</b>	2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
<b>Sovrapplicazione</b>	6 h a 20°C e 65% U.R.	
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.	
<b>Colore</b>	Bianco .	
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li><li>2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.</li><li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.</li><li>4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.</li><li>5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo</li><li>6. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico</li></ol>	

**Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:**

Idropittura superlavabile per interno ed esterno: a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

Peso specifico: 1.45 ± 0.03 kg/L

Resa: 12 – 15 m<sup>2</sup>/L per mano .

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**