



Cod. 7 88778030

**PLURIFOND W**

FONDO PIGMENTATO PER ESTERNI

<b>Descrizione</b>	Fondo pigmentato a base di resine acriliche in emulsione e quarzi.
<b>Caratteristiche</b>	Prodotto di fondo per consolidare ed uniformare l'assorbimento del supporto ed ideale per sistemi di finitura a spessore e rivestimenti tradizionale acrilici, acrilossilosanici, elastomerici. Uniforma gli assorbimenti delle malte premiscelate (THERM.AT, THERM.AT light) impiegate nei sistemi a cappotto.
<b>Impieghi</b>	Per esterno, su intonaco civile, rustico, cemento, fibrocemento, pannelli in calcestruzzo.
<b>Composizione</b>	A base resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:</b>	
<b>Peso specifico</b>	1.35 ± 0.05 kg/L a 20°C.
<b>Viscosità</b>	5000 ± 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso, al massimo 5 % con acqua, secondo l'assorbimento del supporto.
<b>Resa</b>	5-6 m <sup>2</sup> /kg per mano a seconda della rugosità del supporto
<b>Essiccazione</b>	Al tatto 3-4 h, completa 24 h a 20°C e 65% di U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	:24 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Colore</b>	Bianco.
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una mano di Plurifond W fondo prima delle mani di finitura scelte.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li><li>2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li><li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner.</li><li>4. Non applicare su intonaci a base calce aerea o deumidificanti</li><li>5. Non sovrapplicare con prodotti a base silicato</li><li>6. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li><li>7. Basse temperature e alta % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.</li><li>8. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li></ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:</b>	
Fondo pigmentato a base di resine acriliche in emulsione. Per esterno, per consolidare ed uniformare l'assorbimento del supporto, ideale per sistemi acrilici, acrilossilosanici, elastomerici a spessore e tradizionali.	
Peso specifico: 1.35 ± 0.05 kg/L	
Resa: 5-6 m <sup>2</sup> /Kg per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**